SJ5650

端羧基饱和聚酯树脂

产品描述	混合型聚酯树脂； 与环氧树脂配比为 50/50。	
产品特性	经济型树脂； 良好的流平性能； 柔韧性能好。	
技术指标	外观	淡黄
	颜色（50%DMF，Pt-Co）	≤250
	酸值（mgKOH/g）	70-80
	粘度（mPa.s/200℃）	2000-4000
	软化点（℃，环球法）	100-110
	玻璃化温度（℃）	≥53
包装和贮存	25 公斤，聚乙烯塑料袋包装； 30℃以下，保质期 1 年； 干燥通风，避免阳光直射。	
推荐配方 （有光泽、白色粉末涂料）	SJ5650	300
	E-12	300
	$BaSO_4$	184
	钛白粉	200
	流平剂	10
	安息香	3
	增光剂	3
制造方法	挤出机	BUSS PLK46
	套筒温度（℃）	50
	螺杆温度（℃）	115-125
	转速（rpm）	70
固化条件	固化条件℃/min	180/15
涂膜性能	涂膜厚度（μm）	60-80
	光泽（60°， %）	≥90
	附着力(划格法，2mm 级)	0
	储存试验（40℃）	好
	杯突试验（埃里克森，mm）	≥7
	冲击强度（正/反）	50/50
	铅笔硬度	1H

地址：安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路 6 号
电 话：0559-3511758，3514891 传 真：0559-3512668 网 址：www.shen-jian.com