安徽神剑新材料股份有限公司
ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

SJ6802J

端羧基饱和聚酯树脂

产品描述	混合型树脂； 与环氧树脂配比为 60/40。	
产品特性	流平好； 用于消光体系。	
技术指标	外观：	淡黄；
	颜色（50%DMF，Pt-Co）	≤250；
	酸值（mgKOH/g）	48-55；
	粘度（mPa.s/200℃）	2500-4500；
	软化点. ℃(环球法)	105-115；
	玻璃化温度. ℃	≥52
包装和贮存	25 公斤，聚乙烯塑料袋包装； 30℃以下，保质期 1 年 干燥通风，避免阳光直射	
推荐配方	SJ6802J	330
	二步法环氧 E-12	220
	钛白粉	300
	天然钡	118
	GLP588	10
	安息香	5
	701B	5
	SA2165D	12
制造方法	挤出机	SLJ-40
	I 区温度. ℃	95-105
	II 区温度.℃	105-115
	转速	45Hz
固化条件	190℃/15min	
涂膜性能	涂膜厚度. μm	50-70
	光泽. 60°, %	18-23
	附着力(划格法，2mm 级)	0
	储存试验.40℃	好
	杯突试验（埃里克森，mm）	≥7
	冲击强度（正/反）	50/30
	铅笔硬度	1H

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
电 话：0553-5316333，5315666 传 真：0553-5316330 网 址：www.shen-jian.com