



SJ5588

端羧基饱和聚酯树脂

产品描述	户外型树脂； 与 XL-552 配比为 95/5。	
产品特性	综合性能优异； 超耐候树脂。	
技术指标	外观：	淡白；
	颜色（50%DMF，Pt-Co）	≤150；
	酸值（mgKOH/g）	29-33；
	粘度（mPa.s/200℃）	4500-6500；
	软化点.℃(环球法)	110-120；
	玻璃化温度.℃	≥63
包装和贮存	25 公斤，聚乙烯塑料袋包装； 30℃以下，保质期 1 年 干燥通风，避免阳光直射	
推荐配方	SJ5588	665
	XL-552	35
	钛白粉	284
	流平剂（PV88）	10
	安息香	3
	增光剂	3
制造方法	挤出机	SLJ-40
	I 区温度.℃	95-105
	II 区温度.℃	105-115
	频率.Hz	45
固化条件	180℃/15min	
涂膜性能	涂膜厚度.μm	60-80
	光泽. 60°, %	≥85
	储存试验.40℃	好
	铅笔硬度	1H