



SJ1801

端羟基饱和聚酯树脂

产品描述	PU 聚氨酯树脂; 与己内酰胺封闭型固化剂配比为 40/60。	
产品特性	高羟值树脂; 与 SJ1140 共挤消光。	
技术指标	外观:	淡白
	颜色 (50%DMF, Pt-Co)	≤100
	羟值 (mgKOH/g)	270-320
	粘度 (mPa.s/200℃)	2500-4500
	软化点.℃(环球法)	100-110
	玻璃化温度.℃	≥51
包装和贮存	25 公斤, 聚乙烯塑料袋包装; 30℃以下, 保质期 1 年 干燥通风, 避免阳光直射	
推荐配方 (有光泽、白色粉末涂料)	SJ1140	300
	SJ1801	100
	B1530	200
	钛白粉	200
	BaSO ₄	180
	流平剂 (PV88)	10
	安息香	5
	增光剂	5
制造方法	挤出机	SLJ-40
	I 区温度.℃	95-105
	II 区温度.℃	105-115
	频率.Hz	45
固化条件	200℃/15min	
涂膜性能	涂膜厚度.μm	40-60
	光泽. 60°, %	5-30
	储存试验.40℃	好
	铅笔硬度	1H